



Altersølv

god og nænsom rengøring og vedligeholdelse

Efter samtale med guldsmed Andreas Exner har jeg bedt ham lave en lille beskrivelse af, hvordan vi bedst behandler vort gamle og værdifulde altersølv. Jeg håber denne fine vejledning fra Andreas Exner kan blive til hjælp i det daglige arbejde.

De venligste hilsner Provst Anne Margrethe Hvas.

Andreas Exner foreslår i samarbejde med Nationalmuseet følgende:

Umiddelbart efter gudstjenesten:

1. Først vaskes alterbægre og alterkalk i en mild opløsning af FAERY, et opvaskemiddel uden sulfo.
2. Efter afvaskningen skyller man af under den varme hane i så varmt vand, man selv kan klare - omkring 65 grader varmt.
3. Til sidst skal det altersølv et barre tørres i et blødt klæde, fx et gammelt viskestykke, der er lige ved at skulle smides ud, fordi det er så brugt og forvasket.

Pudsning af altersølv.

Når altersølv skal pudses, skal man en gang i mellem bruge SILVO, et ganske almindeligt pudsemiddel. Man skal sørge for, at man pudser med det, mens det er ”vådt”. Man skal ikke blive ved, indtil midlet i kluden er tørt, for så slider i emnet. Man pudser emnet udvendigt (ikke inde i kalken og bægrene). Efter afpudsningen vaskes emnet på samme måde, som nævnt ovenfor, hvis det er nødvendigt.

Man kan også sagtens komme langt med en tør, impregneret pudseklud. Man skal sørge for, at kluden ikke bliver ”gammel”- med rester af snavs og lignende. Så skal den hellere smides ud.

God idé at bruge stofhandsker.

Det er en god idé, at man, når man stiller altersølv i skabet, har stofhandsker på, eller bare vikler en klud om. Det er vigtigt hér, at man ikke stiller det tilbage i skabet med fingeraftryk på. Fingeraftryk kan indeholde lidt syre og andet skidt, som så sidder på emnet i en hel uge, før det skal bruges igen.

Anløbet sølv smitter.

Det er vigtigt, at der ikke står gammelt anløbet sølv i skabet. Det ”smitter” gennem luften i skabet. Der må heller ikke være egetræ i nærheden af sølvtoj. Eg indeholder garvesyre, og det får ret hurtigt sølv til at anløbe.

Kort fortalt:

1. vigtigt er først og fremmest vaskningen og håndteringen derefter.
2. dernæst afpudsning med en polereklud,
3. en sjælden gang i mellem polering med silvo.